



**Liefer-/ Produktverzeichnis**  
**Recyclingwerk Thalgau**  
**EG- Zertifikat Nr. 1086-CPR-0020/2**

Salzburger Baumaterial  
Entsorgungs u. Recycling  
GmbH

Recyclingwerk Thalgau

Norm- bezeichnung	Handels- bezeichnung	LE-Nr.	Verwendungszweck	Qualitätsrelevante Merkmale
Rezykliertes Gesteinskörnungs- gemisch 0/63	<b>RM II 0/63 U6 U-A</b> Rezykl.Mischgranulat	3101	Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische im Ingenieur- und Straßenbau gemäß ÖN EN 13242 bzw. ÖN B 3132/ ÖN B 3140	G <sub>A</sub> 85 ; GT <sub>A</sub> 20 ; f <sub>5</sub> ; LA <sub>40</sub> ; F <sub>4</sub> ; C <sub>90/3</sub> Ra <sub>50</sub> ; Rb <sub>10</sub> ; (Rg + X) <sub>1</sub> ; Fl <sub>4</sub> . Anteil Rc + Ra mindestens 50 M.-% <b>Güteklasse II , Qualitätsklasse U-A</b>
Rezykliertes Gesteinskörnungs- gemisch 0/63	<b>RM II 0/63 U7 U-A</b> Rezykl.Mischgranulat	3101		G <sub>A</sub> 85 ; GT <sub>A</sub> 20 ; f <sub>5</sub> ; LA <sub>40</sub> ; F <sub>4</sub> ; C <sub>50/30</sub> Ra <sub>50</sub> ; Rb <sub>10</sub> ; (Rg + X) <sub>1</sub> ; Fl <sub>4</sub> . Anteil Rc + Ra mindestens 50 M.-% <b>Güteklasse II , Qualitätsklasse U-A</b>
Rezykliertes Gesteinskörnungs- gemisch 0/32	<b>RM S 0/32 U2 U-A</b> Rezykl.Mischgranulat	3101		G <sub>A</sub> 85 ; GT <sub>A</sub> 20 ; f <sub>7</sub> ; LA <sub>30</sub> ; F <sub>4</sub> ; C <sub>50/30</sub> ; Sl <sub>40</sub> Ra <sub>50</sub> ; (Rg + X) <sub>1</sub> ; Fl <sub>4</sub> . Anteil Rc + Ra + Ru mindestens 95 M.-% Anteil Rc + Ra mindestens 50 M.-% <b>Güteklasse S , Qualitätsklasse U-A</b>
Rezykliertes Gesteinskörnungs- gemisch 0/32	<b>RM I 0/32 U3 U-A</b> Rezykl.Mischgranulat	3101		G <sub>A</sub> 85 ; GT <sub>A</sub> 20 ; f <sub>7</sub> ; LA <sub>40</sub> ; F <sub>4</sub> ; C <sub>90/3</sub> ; Sl <sub>40</sub> Ra <sub>50</sub> ; (Rg + X) <sub>1</sub> ; Fl <sub>4</sub> . Anteil Rc + Ra + Ru mindestens 95 M.-% Anteil Rc + Ra mindestens 50 M.-% <b>Güteklasse I , Qualitätsklasse U-A</b>
Rezyklierte grobe Gesteinskörnung 32/63	<b>RM III 32/63 U9 U-A</b> Rezykl.Mischgranulat	3101		G <sub>C</sub> 80-20 ; GT <sub>C</sub> 20-15 ; f <sub>NR</sub> ; C <sub>50/30</sub> Rb <sub>10</sub> ; (Rg + X) <sub>1</sub> ; Fl <sub>4</sub> . Anteil Rc + Ra mindestens 50 M.-% <b>Güteklasse III , Qualitätsklasse U-A</b>
Rezykliertes Gesteinskörnungs- gemisch 0/32	<b>RA III 0/32 U-A</b> Rezykl.Asphaltgranulat	3301		G <sub>A</sub> 75 ; GT <sub>A</sub> 20 ; f <sub>NR</sub> ; C <sub>NR</sub> Rb <sub>10</sub> ; (Rg + X) <sub>1</sub> ; Fl <sub>4</sub> . Anteil Ra mindestens 90 M.-% <b>Güteklasse III , Qualitätsklasse U-A</b>
Rezykliertes Gesteinskörnungs- gemisch 0/63	<b>RMH III 0/63 U9 U-A</b> Rezykl. mineral. Hochbaurestmassen	3401		G <sub>A</sub> 75 ; GT <sub>A</sub> 20 ; f <sub>NR</sub> ; C <sub>50/30</sub> Ra <sub>10</sub> ; (Rg + X) <sub>1</sub> ; Fl <sub>4</sub> . <b>Güteklasse III , Qualitätsklasse U-A</b>
Rezyklierte grobe Gesteinskörnung 11/22	<b>RMH III 11/22 U10 U-A</b> Rezykl. mineral. Hochbaurestmassen	3401		G <sub>C</sub> 80-20 ; GT <sub>C</sub> 20-15 ; f <sub>NR</sub> ; C <sub>NR</sub> Ra <sub>10</sub> ; (Rg + X) <sub>1</sub> ; Fl <sub>4</sub> . <b>Güteklasse III , Qualitätsklasse U-A</b>
Rezyklierte grobe Gesteinskörnung 32/63	<b>RMH III 32/63 U10 U-A</b> Rezykl. mineral. Hochbaurestmassen	3401		G <sub>C</sub> 80-20 ; GT <sub>C</sub> 20-15 ; f <sub>NR</sub> ; C <sub>NR</sub> Ra <sub>10</sub> ; (Rg + X) <sub>1</sub> ; Fl <sub>4</sub> . <b>Güteklasse III , Qualitätsklasse U-A</b>
Rezyklierte feine Gesteinskörnung 0/4	<b>RS III 0/4 U-B</b> Recyclingsand	3401		G <sub>F</sub> 85 ; GT <sub>F</sub> 25 ; f <sub>NR</sub> (Rg + X) <sub>1</sub> ; Fl <sub>4</sub> . <b>Güteklasse III , Qualitätsklasse U-B</b>

Anmerkung: aktuelles Lieferverzeichnis ersetzt Ausgabe vom 08.05.2019

LE-Nr. xxxx : standarmäßig in Produktion und Verkauf

Ergänzende Richtlinien: **BRV- Richtlinie Recycling-Baustoffe,**  
**RVS 08.15.01 , RVS 08.15.02 , RVS 08.03.01**

Fremdüberwacht nach: **ÖNORM EN 13242, ÖNORM B 3132 , ÖNORM B 3140**

durch: **Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg**  
Abteilung Geotechnik & Verkehrswegebau

Segenwald, 12 Jänner 2021

Für die Firma SBR.

Salzburger Baumaterialentsorgungs-  
u. Recycling-Ges.m.b.H.  
Salzburger Baumaterialentsorgungs- u. Recycling  
GES.M.B.H.

Segenwald 4 | A-5340 St. Otigen  
tel. 06227/7641 | Fax 06227/2341-20

(Stampiglie+Unterschrift)